

Data sporządzenia: 07.02.2012	Data aktualizacji: 04.11.2016	Wersja : 3.1
-------------------------------	-------------------------------	--------------

**KARTA CHARAKTERYSTYKI**

**Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa**

**1.1. Identyfikator produktu**

NAZWA: **CEKOL GS – 250 BEZPYŁOWA GŁADŹ SZPACHLOWA**

**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

CEKOL GS-250 jest produktem sypkim przeznaczonym do bezpyłowego wykonywania gładzi z obróbką „na mokro” na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Nadaje się do ręcznego i maszynowego nakładania na wszelkie podłoża mineralne.

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

PRODUCENT:

CEDAT Sp. z o. o.  
ul. Budowlanych 19  
80-298 GDANSK  
Tel/ fax +48 (58) 768 21 00/ (58) 768 21 40

KARTĘ SPORZĄDZIŁA: Elżbieta Dabrowska – Specjalista ds. Kontroli Jakości  
[Elzbieta.Dabrowska@cekol.pl](mailto:Elzbieta.Dabrowska@cekol.pl)

**1.4. Numer telefonu alarmowego** (+48 58) 768 21 13 [w godzinach 8 – 17 w dni robocze]

**Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń**

**2.1 Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008[CLP]**

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl w/w rozporządzenia.

**2.2. Elementy oznakowania :**

Brak

**2.3. Inne zagrożenia –**

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

**Sekcja 3. Skład / Informacja o składnikach**

**3.2. Mieszanina:**

CEKOL GS-250 jest mieszaniną gipsu syntetycznego, wypełniaczy węglanowych i domieszek modyfikujących. Produkt zawiera składnik stanowiący zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska lecz w stężeniu niższym niż wymagane do uwzględnienia tej substancji w klasyfikacji preparatu.

Skład mieszaniny:

Substancje wchodzące w skład preparatu	Nr CAS	Nr WE	Zawartość	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 [CLP]		Numer rejestracyjny
				Rodzaj zagrożenia	Klasa zagrożenia	
Gips syntetyczny - Siarczan wapnia Calcium sulfate	7778-18-9	231-900-3	≤ 50%	brak	brak	<b>01-2119444918-26-xxxx</b>
Węglan wapniowo-magnezowy, Dolomite	16389-88-1	240-440-2	45 ÷ 65 %	brak	brak	Zwolniony na podst. Zał. V