



Since 1972

INFORMACJA TECHNICZNO-HANDLOWA

SILIKON UNIWERSALNY

SILIKON UNIWERSALNY BIAŁY

1. Opis

Doskonałe jednoskładnikowe spoiwo silikonowe, szybko utwardzalne. Powszechnie stosowany, trwały, nigdy nie zmienia barwy, odporny na promieniowanie UV. Pozostaje trwale elastyczny i nie wykrusza się. Jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne, wytrzymuje duże różnice temperatur, działanie gorącej wody, olejów, tłuszczów.

2. Właściwości

Kolor:	biały;
Konsystencja:	pasta;
Czas tworzenia błony:	ok. 10-15 minut (przy temp. +22°C do +23°C i wilgotności powietrza 50% – 55%);
Gęstość:	0,95 - 1,0 kg/L (w zależności od koloru);
Rodzaj spoiny:	trwale elastyczna, wodoodporna;
Minimalna szerokość spoiny:	4 mm;
Maksymalna szerokość spoiny:	25 mm;
Odporność termiczna po utwardzeniu:	od -40°C do +150°C;
Dopuszczalne całkowite odkształcenie:	20%;
Wydajność przy spoinie 4x6 mm:	12 mb/kartusz w zależności od wielkości spoiny;
Czas utwardzania:	od 1 do 5 dni; około 2 mm/dobę (w zależności od grubości spoiny, wilgotności powietrza i temperatury otoczenia).

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do wypełniania połączeń, uszczelniania ram, drzwi, okien, płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych, ceramiki sanitarnej, impregnowanego drewna, powierzchni ze szkła, porcelany, aluminium anodowanego, stali nierdzewnej, powierzchni emaliowanych i innych elementów stolarki budowlanej. Doskonale łączy się z powierzchniami gładkimi (szkło, metal, glazura) a także z powierzchniami porowatymi (cegła, drewno).

4. Sposób użycia

4.1. Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być suche, czyste i dokładnie oczyszczone z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych silikonem należy zabezpieczyć za pomocą taśmy malarskiej.

4.2. Narzędzia

Uszczelniacz nakładać wyciskaczem z kartuszy.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

